

Cyna 0.38 / 100g / spoiwo LC60-FSW26 do lutowania



W magazynie

ostatnie sztuki gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

LUT0007

Kod EAN

5902884600084

Grubość

0.38mm

Opis produktu

Cyna 1,00 / 100g / spoiwo LC60-FSW26

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków. Spoiwo lutownicze CYNEL ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Specyfikacja:

- Zawartość cyny: 59,5% ~ 60,5%
- Zawartość ołowiu: pozostałe
- Minimalna czystość użytych surowców: 99,9%
- Temperatura topnienia: 183°C ~ 190°C
- Temperatura pracy: 320°C ~ 420°C
- Średnica: 0,38mm
- Waga: 100g

